



## Jakke af filtet blød Merino uld

STEP BY STEP 023  
Inspiration: 13766



## Jakke af filtet blød Merino uld

Jakken er sammensat af store uldstykker, lavet af vådfiltet Merino uld på bomuldsgaze. Herefter er uldstykkerne desuden dekoreret med fastfildede motiver/mønstre efter fri fantasi - og de tørre dele er syet sammen efter individuelt mønster.



01 Læg bobleplast på bordet og herover bomuldsgaze (alternativt silke). Ryk totter af ulden og læg dem lagvist. Først tildækkes gazen vandret...



02 ...Siden lodret.



03 Læg tyl eller lign. over ulden. Stænk varmt sæbevand herover og tryk uld og vand sammen.



04 Fjern forsigtigt tyllen og lav mønstre efter fri fantasi med kulørt uld. Læg tyllen over som før og filt sammen ved at ælte med hænderne.



05 Af flere gange - og fra flere sider rulles stykket sammen til en pølse. Fjern tyllen og gentag med at rulle, til ulden er helt sammenfiltet.



06 Slå eller kast ulden hårdt mod bordet, så den bliver så tæt i fibre som ønsket. Skyl herefter sæben grundigt af i lunkent vand. TIP! Sidste hold skyllevand tilsættes lidt eddike for at neutralisere sæben.



07 Uldstykkerne klippes til og syes sammen efter eget mønster. Bemærk, at oplæg er nødvendig både kanten rundt nederst, ved kraven, ved ærmekanterne og langs åbningen i begge sider.



### OBS!

Afhængig af jakkens størrelse laves ca. 4-6 store filtstykker som anvist. For bedre pasform kan det desuden være nødvendigt at filte lidt videre ved fx skuldrene. - Dette vil vise sig efter første prøvning.

Uld, 21 my, brun,  
Sydamerika, 100g  
46024

Uld, 21 my, turkis,  
Sydamerika, 100g  
46033

Uld, 21 my, råhvid,  
Sydamerika, 100g  
46010

Kokosknapper,  
14+18+20 mm, 75  
ass.  
40344

Stænkflaske, 1stk.  
46142

Tyl, B: 50 cm, hvid,  
5m  
44609

Bobleplast, B: 50  
cm, 10m  
13196

Bobleplast, B: 50  
cm, 150m  
13197